



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 552 484 A2**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **92121773.3**

51 Int. Cl.5: **B01J 13/00**

22 Anmeldetag: **22.12.92**

30 Priorität: **20.01.92 DE 4201306**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**28.07.93 Patentblatt 93/30**

84 Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE**

71 Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
**Carl-Bosch-Strasse 38**  
**W-6700 Ludwigshafen(DE)**

72 Erfinder: **Mielke, Manfred**  
**Hirtenau 50**  
**W-6900 Heidelberg(DE)**  
Erfinder: **Seybold, Günther, Dr.**  
**Friedrich-Ebert-Strasse 14**  
**W-6708 Neuhausen(DE)**

54 **Formteile oder Platten aus Silica-Aerogelen.**

57 Formteil, das überkritisch getrocknete Silica-Aerogelteile in Form von sphärischen Teilchen von 0,1 bis 10 mm Durchmesser oder flächigen Stücken mit 2 bis 30 mm Dicke und 1 bis 5 cm Durchmesser zur Basis hat, dadurch gekennzeichnet, daß das Formteil durch Pressen bei Temperaturen im Bereich von 500 bis 1000 °C und Drücken von 0,5 bis 10 bar, gegebenenfalls unter Schutzgas wie Stickstoff, ohne Zusatz von Bindemitteln, hergestellt wird.

EP 0 552 484 A2

Die herausragenden Produkteigenschaften von überkritisch getrockneten Silica-Aerogelteilen liegen in der Kombination von hoher Lichtdurchlässigkeit (Transparenz) und niedriger Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda 10^\circ\text{C} = 0,023 \text{ W/mK}$ ).

Aerogel kann deshalb auch vorteilhaft als transparenter Isolierstoff in Doppelverglasungen gefüllt werden, um den Wärmeverlustkoeffizienten der Doppelverglasung zu vermindern.

Bei der Herstellung von Silica-Aerogelen wird das die flüssige Phase enthaltende Lyogel unter überkritischen Bedingungen in ein nur noch eine gasförmige Phase enthaltendes Gel, das Aerogel, überführt. Unabhängig von den Ausgangsprodukten, sei es Natriumsilikat (Wasserglas) und Schwefelsäure, seien es organische Siliziumverbindungen und Säuren, muß nach Ablauf der Kondensationsreaktion über einen Sol-Gel-Prozeß eine Trocknung vorgenommen werden, die keine Schrumpfung der porösen Gelstruktur verursacht. In einer Vielzahl von Patenten wurde die Herstellung von Aerogelen bereits ausführlich vorbeschrieben, z.B. in US 2 093 454, US 2 188 007, US 2 249 767 und US 3 434 912.

Die für diese spezielle Trocknung einzuhaltenenden überkritischen Bedingungen erfordern technisch aufwendige Reaktionsautoklaven, die sehr hohen Drücken und Temperaturen widerstehen müssen.

Der technische Aufwand vergrößert sich noch erheblich, wenn das Aerogel in Form von großformatigen Platten oder Formteilen in einem Hochdruckreaktor hergestellt werden soll, wie vorbeschrieben in den Patenten US 4 327 065, US 4 402 927, US 4 432 956 und US 4 610 863. Die Raumzeit-Ausbeute wird für größere Formteile von mehr als 10 cm Kantenlänge durch die bei überkritischer Trocknung einzuhaltenden Verfahrensparameter, wie Durchfahren von zeitaufwendigen Temperatur- und Druckkurven sowie Öffnen und Schließen großer hochdruckdichter Ein- und Auslässe unwirtschaftlich.

Vorteilhafter ist es, kleine Aerogelteilchen unterschiedlicher Gestalt, d.h. in Form von Perlen bzw. Plättchen mit wenigen Millimetern bzw. Zentimetern Durchmesser, diesen überkritischen Bedingungen zu unterwerfen, wie z.B. nach der US 4 667 417.

Die genannten Teilchenformen und -größen lassen sich wesentlich einfacher handhaben und mit wirtschaftlich günstiger Raum-Zeit-Ausbeute durch den Hochdruckreaktor hindurch bewegen.

Der Nachteil bei diesem Verfahren besteht darin, daß das Aerogel nicht mehr in größeren Platten oder Formteilen anfällt, sondern nur noch als Schüttmaterial.

Versuche, die Aerogelperlen oder -plättchen mit Klebern unterschiedlicher Art zu binden, zeigen

den großen Nachteil, daß die so herstellbaren Formteile praktisch lichtundurchlässig werden und somit eine wichtige Materialeigenschaft des Aerogels verloren geht.

Es bestand deshalb die Aufgabe, aus Aerogel von Millimeter bis zu Zentimeter Teilchengröße selbsttragende Formteile oder Platten herzustellen.

Diese Aufgabe wurde durch die kennzeichnenden Merkmale der Patentansprüche 1 bis 15 gelöst.

Versuche, die Aerogelkugeln einfach zu verpressen, führten zu hohen Dichten von 300 bis 600 kg/m<sup>3</sup>, die aus physikalischen Gründen unerwünscht sind. Werden nämlich Fällungskieselsäuren als Lyogele unter Normalbedingungen getrocknet, entstehen sogenannte Silicagele oder allgemein Xerogele, die diesen Dichtebereich auch ohne überkritische Trocknung erreichen, aber nicht die herausragenden Eigenschaften des Aerogels bezüglich Lichtdurchlässigkeit und Wärmeleitfähigkeit besitzen, sondern hierin deutlich abfallen.

Es hat sich nun aber gezeigt, daß sich das Aerogel sogar ohne Zusatz von Klebern zu lichtdurchlässigen Formteilen verbinden läßt, wenn zusätzlich zum Druck gleichzeitig höhere Temperaturen auf das Material einwirken.

Durch Verpressen von Aerogelen in einem Ofen bei Temperaturen von 500 bis 1000 °C und in einem Druckbereich von 0,5 bis 10 bar können selbsttragende Platten oder Formteile hergestellt werden. Der Preßdruck über der Aerogelschicht kann dabei einfach durch Absenken entsprechender Gewichte auf beweglichen Stempeln oder über eine hydraulische Presse erzeugt werden. Die thermisch verpreßten Aerogelformteile bestehen aus perlförmigen Teilchen von 0,05 bis 8 mm Durchmesser. Die oberen und unteren Flächen dieser Plättchen besitzen die geometrische Form von gleichseitigen Dreiecken, von Quadraten, von Sechsen bzw. von Achtecken.

Diese so erzeugten Formteile werden im weiteren Herstellverfahren durch äußere Kaschierung mit transparenten Kunststoffplatten oder Folien aus unterschiedlichen polymeren Materialien, wie Polymethylmethacrylat, Polyurethan, Polyacrylat, Polycarbonat, Polyvinylchlorid, Polyvinylfluorid, Polyvinylidenchlorid, Polyvinylidenfluorid, Polytetrafluorethylen, Ethylentetrafluorethylen-Copolymere, Polyethersulfon, Polyethylenglykoltetraphthalat, Silicon-Kautschuke, aber auch durch Quarz-, Glimmer- oder Glasplatten unterschiedlicher Zusammensetzung vor äußeren Einflüssen wie Wasserzutritt bzw. mechanische Beschädigung geschützt.

Diese Kaschierungen der Aerogeloberfläche kann über thermische Druckbelastung unterhalb oder wenige Grade oberhalb der Erweichungstemperaturen der Polymer- oder Glasschichten erfolgen, aber auch durch eine Evakuierung der jeweils

umhüllenden Folien bzw. Platten.

Zur äußeren wie inneren Verstärkung der Aerogelplatten können zusätzlich vorteilhaft Matten oder Gewebestrukturen aus Glas- oder Quarz auf- oder eingelegt werden, wobei Strukturen verwendet werden, die das Licht weitgehend hindurch treten lassen und möglichst wenig zurückstreuen.

Das aus Teilchen von 0,1 Millimeter bis Zentimeter Durchmesser bestehende Aerogel kann auch für nicht transparente Anwendungen mit Trübungsmitteln wie Rußen, Titandioxiden, Eisenoxiden ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), Glimmern, Ilmenit und Mischoxiden versetzt sein zur Verbesserung der Wärmeleitung besonders im Bereich von Temperaturen oberhalb von ca.  $100^\circ\text{C}$ .

#### Beispiel 1

Aerogelperlen mit 1 bis 6 mm Teilchendurchmesser wurden unter Zutritt von Luft bei  $800^\circ\text{C}$  über einen Zeitraum von 20 Minuten zwischen zwei Quarzscheiben zu unterschiedlichen Schichtstärken verpreßt. Die Schichtdicken liegen zwischen 10 und 36 mm. Nach rechnerischem Abzug der Quarzscheiben wurden Aerogeldichten von ca.  $160\text{ kg/m}^3$  erreicht.

Bei einer Wellenlänge von 550 nm wurden am Spektralphotometer Cary 14 vor der Ulbrichtkugel (Beleuchtung: gerichtet  $8^\circ$ /Messung: diffus-gerichtet) unter Kompensation der beiden Quarzgläser folgende Transmissionswerte gemessen: 75 % für 10 mm Schichtdicke, 48 % für 14 mm Schichtdicke, 25 % für 24 mm Schichtdicke und 10 % für 36 mm Schichtdicke.

#### Beispiel 2

Gemahlenes feinteiliges Aerogel (Durchmesser  $120\text{ }\mu\text{m}$ ) wurde in Abhängigkeit von der Temperatur zwischen  $300^\circ\text{C}$  bis  $900^\circ\text{C}$  mit 1,8 bar über 30 Minuten verpreßt. Die Preßlinge bei 300 und  $400^\circ\text{C}$  waren sehr brüchig und hatten keine Eigenstabilität. Ab  $500^\circ\text{C}$  bis  $900^\circ\text{C}$  konnten gute bis sehr gute mechanische Festigkeiten bei Dichten der Probekörper von  $190\text{ kg/m}^3$  für  $500^\circ\text{C}$ ,  $200\text{ kg/m}^3$  für  $700^\circ\text{C}$  und  $245\text{ kg/m}^3$  für  $900^\circ\text{C}$  erzielt werden.

Die Preßlinge waren je nach Preßtemperatur braun bis  $300$  bis  $400^\circ\text{C}$ , schwarz bei  $500^\circ\text{C}$ , teils schwarz, teils weiß bei  $700^\circ\text{C}$  und durchgehend weiß bei  $900^\circ\text{C}$  gefärbt. Die festgestellte Schwarzfärbung des Aerogels beruht auf durch Herstellung bedingte Reste von organischem Kohlenstoff, der unter Sauerstoffzutritt zu  $\text{CO}_2$  abbrennt.

#### Beispiel 3

Aerogelperlen von 1 bis 6 mm Durchmesser wurde 20 Minuten unter Zutritt von Luft bei  $600^\circ\text{C}$  mit 22,2 bar zu einer Dichte von  $155\text{ kg/m}^3$  bzw. mit 8,8 bar zu einer Dichte  $210\text{ kg/m}^3$ , zu leichtbraun gefärbten Formteilen, verpreßt. Bei  $800^\circ\text{C}$  wurden unter sonst gleichen Bedingungen bei 2,2 bar Druckbelastung eine Dichte von  $180\text{ kg/m}^3$  bzw. mit 8,8 bar eine Dichte von  $230\text{ kg/m}^3$  erreicht, wobei die Aerogel-Formteile lichtdurchlässig blieben.

#### Beispiel 4

Mit 23 Gew.-%  $\text{TiO}_2$  (Rutil) weiß eingefärbte Aerogelteilchen mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 1,3 mm wurden für 20 bzw. 60 Minuten bei  $800^\circ\text{C}$  mit 1,8 bar zu Formteilen mit Dichten von 260 bzw.  $270\text{ kg/m}^3$  unter Zutritt von Luft verpreßt.

#### Beispiel 5

Mit 23 Gew.-%  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  schwarz eingefärbte Aerogelteilchen von 1,3 mm mittlerem Durchmesser wurde bei  $800^\circ\text{C}$  in 20 Minuten zu stabilen Formteilen mit einer Dichte von  $300\text{ kg/m}^3$  unter Stickstoff als Schutzgas verpreßt.

#### Beispiel 6

Mit 13 Gew.-% Ruß schwarz eingefärbte Aerogelteilchen von 1,3 mm mittlerem Durchmesser wurden bei  $800^\circ\text{C}$  über 20 Minuten zu stabilen Formteilen mit Dichten von  $200\text{ kg/m}^3$  unter Stickstoff als Schutzgas verpreßt.

#### Beispiel 7

Mit 23 Gew.-% Glimmer (Muskovit, mittlere Teilchengröße  $20\text{ }\mu\text{m}$ ) eingefärbte Aerogelteilchen von 1,3 mm Durchmesser wurden bei  $800^\circ\text{C}$  über 20 Minuten zu stabilen Formteilen mit Dichten von  $250\text{ kg/m}^3$  unter Luftzutritt verpreßt.

#### Beispiel 8

Mit einem Gemisch aus 8,1 Gew.-%  $\text{TiO}_2$ , 8,1 Gew.-%  $\text{Cr}_{1,4}\text{Fe}_{0,6}\text{O}_3$  und 4 Gew.-% Ca eingefärbte Aerogelteilchen von 2,4 mm mittleren Durchmesser wurden bei  $800^\circ\text{C}$  über 20 Minuten zu stabilen Formteilen mit Dichten von  $275\text{ kg/m}^3$  unter Stickstoff als Schutzgas verpreßt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

## Beispiel 9

Die nach Beispiel 3 hergestellten Aerogelformteile wurden zusätzlich mit Silikonkautschuk (z.B. Elastosile von der Wacker-Chemie) beschichtet. Es ergaben sich lichtdurchlässige Formteile mit einer Millimeter dünnen transparenten Schutzschicht.

## Patentansprüche

1. Formteil, das überkritisch getrocknete Silica-Aerogelteile in Form von sphärischen Teilchen von 0,1 bis 10 mm Durchmesser oder flächigen Stücken mit 2 bis 30 mm Dicke und 1 bis 5 cm Durchmesser zur Basis hat, dadurch gekennzeichnet, daß das Formteil durch Pressen bei Temperaturen im Bereich von 500 bis 1000 °C und Drücken von 0,5 bis 10 bar, gegebenenfalls unter Schutzgas wie Stickstoff, ohne Zusatz von Bindemitteln, hergestellt wird.
2. Formteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Formteil lichtdurchlässig ist.
3. Formteil nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß es mit Quarz-, Glimmer- oder Glasplatten zu einem lichtdurchlässigen Element verpreßt wird.
4. Formteil nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß es mit einer transparenten Polymerschicht auf Basis von Polymethacrylat, Polyurethan, Polyacrylat, Polycarbonat, Polyvinylchlorid, Polyvinylfluorid, Polyvinylidenchlorid, Polyvinylidenfluorid, Polytetrafluorethylen, Ethylentetrafluorethylen-Copolymeren, Polyethersulfon, Polyethylenglykolphthaleat oder Silicon-Kautschuken kaschiert ist.
5. Formteil nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es feinverteilten Ruß als Trübungsmittel in Mengen von 5 bis 20 % enthält.
6. Formteil nach Anspruch 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, daß es feinverteiltes Titandioxid (Rutil) als Trübungsmittel in Mengen von 10 bis 50 % enthält.
7. Formteil nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es feinverteiltes  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  als Trübungsmittel in Mengen von 10 bis 50 Gew.-% enthält.
8. Formteil nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es feinverteilten Glimmer (Muskovit) als Trübungsmittel in Mengen von 20 bis 40 Gew.-% enthält.
9. Formteil nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es feinverteiltes Ilmenit- $\text{Fe-TiO}_3$  als Trübungsmittel in Mengen von 10 bis 40 Gew.-% enthält.
10. Formteil nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es aus Aerogelperlen von 2 bis 6 Millimetern Durchmesser besteht.
11. Formteil nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es aus Aerogelperlen von unter 2 Millimetern, vorzugsweise von 0,1 bis 0,5 Millimetern, besteht.
12. Formteil nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es aus einer Mischung grober (Anspruch 10) und feiner Aerogelperlen (Anspruch 11) besteht, die in Volumenverhältnissen von 80:20 bis 50:50 gemischt und verpreßt werden.
13. Formteil nach Anspruch 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß es mit gitterförmigen Quarz- oder Glasfasergewebestrukturen außen und gegebenenfalls auch innen zur mechanischen Verstärkung verpreßt wird.
14. Formteil nach Anspruch 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß Quarz-, Aluminiumoxid- bzw. Aluminiumsilikatifasern von bis zu 10  $\mu\text{m}$  Dicke und bis zu 5 cm Länge eingearbeitet sind zur weiteren Verstärkung.
15. Formteil nach Anspruch 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß es mit feinverteilten niederschmelzenden Gläsern, Glasloten, Oxiden oder Hydroxiden, Karbonaten, Sulfaten und Phosphaten der Alkali- oder Erdalkalimetalle, Natriumsilikaten, Boraten, Borax und/oder Natriumperborat als organischem Bindemittel versetzt ist.



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 552 484 A3**

⑫

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑲ Anmeldenummer: **92121773.3**

⑤ Int. Cl.<sup>5</sup>: **B01J 13/00**

⑳ Anmeldetag: **22.12.92**

③① Priorität: **20.01.92 DE 4201306**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**28.07.93 Patentblatt 93/30**

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE**

⑧⑥ Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: **29.09.93 Patentblatt 93/39**

⑦① Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
**Carl-Bosch-Strasse 38**  
**D-67063 Ludwigshafen(DE)**

⑦② Erfinder: **Mielke, Manfred**  
**Hirtenau 50**  
**W-6900 Heidelberg(DE)**  
Erfinder: **Seybold, Günther, Dr.**  
**Friedrich-Ebert-Strasse 14**  
**W-6708 Neuhausen(DE)**

⑤④ **Formteile oder Platten aus Silica-Aerogelen.**

⑤⑦ Formteil, das überkritisch getrocknete Silica-Aerogelteile in Form von sphärischen Teilchen von 0,1 bis 10 mm Durchmesser oder flächigen Stücken mit 2 bis 30 mm Dicke und 1 bis 5 cm Durchmesser zur Basis hat, dadurch gekennzeichnet, daß das Formteil durch Pressen bei Temperaturen im Bereich von 500 bis 1000°C und Drücken von 0,5 bis 10 bar, gegebenenfalls unter Schutzgas wie Stickstoff, ohne Zusatz von Bindemitteln, hergestellt wird.

**EP 0 552 484 A3**



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 12 1773

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 390 397 (LITTON SYSTEMS, INC.) * Seite 8 - Seite 9; Anspruch 32; Beispiel 42 * * Seite 6, Spalte 7, Zeile 23 - Seite 6, Spalte 7, Zeile 34 * ---	1	801J13/00
A	DE-A-3 033 515 (WACKER-CHEMIE GMBH.) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			801J C03B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 22 JULI 1993	
		Prüfer PYFFEROEN K.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	